

FENALKYD

AGENT ANTIRUGINĂ RAPID NITROREZISTENT

cod 1610107

DESCRIERE

FENALKYD este o vopsea anticorozivă pe bază de rășini alchidice și fenolice cu uscare rapidă, pentru pregătirea suporturilor metalice pentru ciclurile de finisare pe bază de clor-cauciuc, cu uscare rapidă și nitroceluloză.

Produsul are o putere mare de acoperire și o aderență ridicată la suport.

FENALKYD este un produs specific pentru utilizarea artizanală, unde este necesară o uscare rapidă, precum în lăcuirea echipamentelor industriale.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe metale feroase și fontă expuse în medii agresive; pentru lăcuirea oricărui produs sau echipament metalic în general.

FENALKYD este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rășini alchidice și fenolice cu uscare rapidă

-Solvenți: mixtură din hidrocarburi alifatic - aromatice

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,41 \pm 0,05$ kg/l

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 600 ± 30 cps (vâscozimetru rotațional Rotathinner la 25 °C)

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă în 15 min.; superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu emailuri sintetice cu uscare rapidă după 1 oră, cu emailuri nitrocelulozice după cel puțin 12 ore.

- VOPSIRE ULTERIOARĂ: după 1 oră cu emailuri cu uscare rapidă (MARCORES), emailuri clor-cauciuc, emailuri sintetice; după 12 ore cu emailuri nitrocelulozice (MARCOLUX).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros nelăcuit:

- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderență și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.

- Ștergeți de praf suprafața, asigurați-vă că suportul este perfect uscat și aplicați FENALKYD.

- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.

Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugină prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.

- Eliminați praful de pe suport.

- Aplicați FENALKYD pe suporturi perfect uscate.

- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente

prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.

- Suprafețele sablate până la metal alb trebuie acoperite cu primul strat de FENALKYD în maximum 8 ore.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Suport uscat.

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Produsul poate fi aplicat cu pistolul.

- Amestecați cu grijă produsul înainte de diluare.

- Diluție: cu 15-30% Dil. pentru emailuri rapide 5070712 sau Dil. Nitro 5170076.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Dil. pentru emailuri rapide 5070712 sau Dil. Nitro 5170076 imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 7-8 mp/l la 2 straturi, pentru o peliculă uscată de circa 50 microni grosime.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea gri.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Inflamabil. / Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca pe termen lung efecte negative pentru mediul acvatic. / Conservați departe de locurile care pot fi ajunse de copii. / Nu respirați vaporii. / Nu aruncați resturile în canal / În caz de incendiu folosiți stingătoare cu spuma, pulbere sau CO₂ - nu folosiți apă. / În caz de înghitire, consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. / Folosiți doar în loc bine aerisit. Contine: 2-butanonoxima - Săruri de cobalt din acizi grași - Poate provoca o reacție alergică.

Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Agent antirugină sintetic rapid nitrorezistent.

FENALKYD

AGENT ANTIRUGINĂ RAPID NITROREZISTENT

cod 1610107

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică agentul antirugină rapid sintetic nitrorezistent FENALKYD cod 1610107, pe bază de rășini alchidice și fenolice cu uscare rapidă, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 130 ml/mp.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.