UNIMARC SMALTO PER RADIATORI

EMAIL DILUABIL ÎN APĂ SATINAT REZISTENT LA TEMPERATURI RIDICATE

cod 3340460

DESCRIERE

UNIMARC SMALTO PER RADIATORI este un email diluabil în apă, pe bază de rășini acrilice, pentru finisaje satinate ale elementelor de încălzire; este inodor, fiind prin urmare adecvat îndeosebi pentru aplicările la interior.
Produsul este formulat pentru a rezista la temperaturi ridicate fără a se degrada şi pentru a facilita chiar şi acoperirea colţurilor şi marginilor.
Rășinile acrilice în dispersie apoasă din care este compus conferă produsului o rezistenţă ridicată la spălare, rezistenţă la îngălbenire şi o bună aderenţă la diferitele tipuri de suporturi.
Ca toate produsele din linia celor diluabile în apă, UNIMARC SMALTO PER RADIATORI este uşor de aplicat şi se usucă rapid.

INDICAŢII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe elementele radiatoarelor metalice:
Finisaj satinat pentru radiatoare şi termoconvertoare.
Poate fi aplicat pe radiatoare din fier, fontă, aluminiu neanodizat.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă.
-Solvent: apă
-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,23 ± 0,05 kg/l
-Strălucire UNI EN ISO 2813: 25±5, unghi de acoperire 60°
-Vâscozitate UNI 8902: 7500 ± 500 cps la 25 °C (vâscozimetru rotaţional Brookfield)
-Uscare (25 °C e 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafeţe din metal feros:
- Eliminaţi prin curăţare mecanică sau manuală solzii de laminare care nu sunt perfect aderenţi şi orice urmă de rugină.
- Eliminaţi eventualele straturi de vopsele vechi cu aderenţă slabă şi şmirgluiţi toată suprafaţa pentru a o înăspri.
- Degresaţi suportul cu Dil. Nitro 5170076.
- Eliminaţi orice urmă de praf şi murdărie.
- Aplicaţi pe suportul perfect uscat 2 straturi de UNIMARC ANTIRUGGINE cod. 3310107, la interval de cel puţin 6 ore.
- Pe suprafeţe deosebit de expuse la agenţii atmosferici aplicaţi ca fond 2 straturi de fond universal anticoroziv PRIMER 1630307.
- Aplicaţi 1-2 straturi de UNIMARC SMALTO PER RADIATORI.

Suprafeţe zincate, aluminiu şi aliaje uşoare:
- Eliminaţi eventualele straturi de oxizi prin curăţare mecanică sau manuală.
- Degresaţi în mod acurat cu soluţii alcaline adecvate sau cu diluat.
- Eliminaţi eventualele straturi de vopsele vechi cu aderenţă slabă şi şmirgluiţi toată suprafaţa pentru a o înăspri.
- Eliminaţi orice urmă de praf şi pe suportul perfect uscat aplicaţi UNIMARC NTIRUGGINE cod 3310107 pe zonele care prezentau urme de rugină.
- Pe suprafeţe deosebit de expuse la agenţii atmosferici aplicaţi ca fond 2 straturi de fond universal anticoroziv PRIMER 1630307.
- Aplicaţi 2 straturi de UNIMARC SMALTO PER RADIATORI.

* Elementele din fontă prezintă o rugozitate superficială ridicată. Fiţi atenţi ca stratul de antirugină să acopere în mod continuu neregularităţile suprafeţei.

INDICAŢII PENTRU APLICARE

Condiţii de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.
Umiditatea relativă a mediului: <75%.
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.
Suport uscat.
-Unelte: pensulă, roll şi pistol.
-În aplicările cu pensula şi rolul produsul nu va fi diluat.
-În aplicările cu pistolul produsul va fi diluat cu 10-15% apă.
-În mod normal se aplică două straturi, cu toate acestea produsul are o putere mare de acoperire şi poate fi aplicat şi într-un singur strat.
-Consum indicativ: 4-5 mp/l la 2 straturi, realizând o peliculă uscată de 40 micrometri.
-Curăţarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

COLORAREA

Produsul alb aflat în vânzare poate fi colorat cu Sistemul Colorimetric Marcromie şi cu coloranţii COLORADO seria 548.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAŢII DE SIGURANŢĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. D: vopsele pentru finisaje şi învelişuri interne/externe ale suporturilor din lemn şi metal (pe bază de apă): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)
UNIMARC SMALTO PER RADIATORI Conţine max.: 130 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 şi modificărilor şi adaptărilor ulterioare. Utilizaţi produsul conform normelor de igienă şi siguranţă în vigoare; după utilizare, nu aruncaţi recipientele în mediul înconjurător, lăsaţi resturile să se usuce complet şi trataţi-le ca deşeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizaţi în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă. În caz de înghiţire, consultaţi imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncaţi resturile în reţeaua de canalizare, în

cursurile de apă şi pe pământ.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişa de siguranţă.

REZUMAT DE CAPITOL

Email diluabil în apă inodor satinat pentru radiatoare.
Se aplică, pe suprafeţe pregătite dinainte, emailul diluabil în apă UNIMARC SMALTO PER RADIATORI cod 3340460, pe bază de răşini acrilice în dispersie apoasă, pentru protecţia radiatoarelor şi elementelor de încălzire metalice în general, în cel puţin 2 straturi, cu un consum minim de 200 ml/mp.
Furnizarea şi punerea în lucru a materialului € ..... per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.