

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ DE FOND OPACĂ

seria 335

DESCRIERE

UNIMARC FONDO UNIVERSALE este o vopsea de fond diluabilă în apă pentru exterioare și interioare, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, utilizabilă în toate cazurile în care se dorește sporirea puterii de acoperire și uniformizare a produsului de finisare, asigurând o putere mare de umplere a vopselei.

Pentru a corespunde cât mai bine acestei utilizări, produsul este dotat cu o putere de umplere optimă, este ușor de aplicat și are o bună dilatare. Pelicula uscată poate fi ușor șlefuită, pentru a oferi produsului de finisare un ancoraj solid.

Datorită naturii sale, UNIMARC FONDO UNIVERSALE poate fi aplicat pe diferite suporturi, chiar și pentru ciclurile protectoare exterioare.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la exterior și interior pe:

-Suprafețe din lemn nou, vechi și deja lăcuit (uși, plinte, grinzi, panouri, etc.).

-orice al produs din lemn care necesită o lăcuire profesională sau amatoare.

-Suprafețe din aluminiu neanodizat sau tablă zincată.

-Pe lucrări murale în locuințe, localuri comerciale, spitale, clădiri comunitare.

-Pe materiale plastice și PVC.

NU VOPSIȚI cu produse nitrocelulozice sau vopsele diluate cu diluant.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor întunecate aplicați fondul izolanț UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod 3080001/0019.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă.

-Solvent: apă

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,33 \pm 0,05$ kg/l.

-Vâscozitate UNI 8902: 9000 ± 800 cps la 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield).

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială 2 ore, poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPTULUI

Suprafețe din lemn:

- Șlefuiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn desprinse.

- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.

- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.

- Pe suportul uscat și curat aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.

- Completați lăcuirea cu un smalț diluabil în apă sau alchidic pe bază de solvent.

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mușgaiului tratați suprafața cu detergentul

COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Pe suprafețe deosebit de fărâncioase aplicați izolanțul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Pe suportul uscat și curat aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.

- Completați lăcuirea cu un smalț diluabil în apă sau alchidic pe bază de solvent.

*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

Suprafețe zincate din aluminiu sau aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele urme de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.

- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluat.

- Pe suportul perfect uscat și fără rugină aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE

- După cel puțin 6 ore aplicați produsul de finisare.

Suprafețe din material plastic (PVC):

- Șmirgluiți suprafața pentru a o înăspri ușor.

- Degresați și curățați suportul.

- Aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE.

- După cel puțin 6 ore aplicați produsul de finisare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativă a mediului: <75%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Suport uscat.

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: pensulă, rol și pistol.

- În aplicările cu pensula și rolul diluați cu 5-10% apă

- În aplicările cu pistolul diluați cu 15-20% apă.

- Nr. straturi: 2 straturi.

- Consum indicativ: 4-5 mp/l până la 2 straturi, pe suporturi cu grad mediu de absorbție.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

POATE FI VOPSIT după cel puțin 6 ore cu:

Smalțuri diluabile în apă UNIMARC

Smalțuri sintetice (GLOBAL LUCIDO sau SATINATO,

UNIMARC FONDO UNIVERSALE

VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ DE FOND OPACĂ

seria 335

SINTOLIN, KIRON 70)

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul poate fi colorat cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss <25@60°) (pe bază de apă): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. D: vopsele pentru finisaje și învelișuri interne/externe din lemn și metal (pe bază de apă): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC FONDO UNIVERSALE Conține max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea de fond diluabilă în apă opacă inodoră.

Se aplică, pe suprafețe pregătite dinainte, vopsea de fond diluabilă în apă opacă inodoră UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

