

COLORFIS

FIXATIV MURAL MICRONIZAT OPAC PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

cod 4760001

DESCRIERE

COLORFIS este un izolat diluabil în apă cu putere mare de penetrare, indicat pentru impregnarea și consolidarea suprafețelor murale interioare și exterioare, adecvat ca substrat cu putere mare de acoperire pentru vopsele diluabile cu apă, în special pentru nuanțe foarte intense.

Lianții speciali ai acestuia, produși cu ajutorul nanotehnologiei, permit produsului să rămână transparent în stare udă, devenind totuși opac atunci când este uscat. Produsul pune în evidență o eventuală prezență a umidității reziduale a suportului care nu ajunge la suprafață.

COLORFIS ameliorează coeziunea și uniformizează gradul de absorbție al suportului, creând ancorajul ideal pentru straturile ulterioare.

Produsul poate fi colorat cu ușurință datorită sistemului colorimetric; utilizarea de COLORFIS colorat permite obținerea unor acoperiri optime în ciclurile de zugrăvire cu vopsele lavabile în nuanțe intense și vii.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Suprafețe din beton.
 - Suprafețe din ghips și ghips carton.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: nanopolimeri acrilici în dispersie apoasă
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,15-1,25 kg/l
- Uscare (25 °C și 65% U.R.): superficială în 30-40 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.
- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.
- În prezența zugrăvelilor vechi eliminați părțile care se exfoliază și nu aderă perfect, iar straturile desprinse de zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet, spălând suprafața cu apă multă și răzuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.
- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorbile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110 sau STUCCOFACILE 9560019; Curățați stucaturile și peticiunile

cu glaspapir.

- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- În prezența suporturilor foarte fărâmicioase aplicați un prim strat de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați COLORFIS conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- După cel puțin 2 ore aplicați produsul de finisare.

Suprafețe din beton:

- Curățați suprafețele cu o perie și eliminați eventualele straturi de zugrăveli vechi care se exfoliază.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.
- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grijă și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
- Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticracție fibroransat 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticracție și anticarbonat 9490120.
- În prezența suporturilor foarte fărâmicioase aplicați un prim strat de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați COLORFIS conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- După cel puțin 2 ore aplicați produsul de finisare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, rol.
- Nr. straturi: se aplică 1-2 straturi ud pe ud.
- Diluție: între 10 și 25% apă, în funcție de gradul de absorbție al suportului.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranții COLORADO seria 548, până la maximum 5%. În caz de culori foarte intense, colorați COLORFIS cu aceeași formulă a nuanței de finisare, aplicați produsul și

COLORFIS

FIXATIV MURAL MICRONIZAT OPAC PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

cod 4760001

continuați cu cele două straturi de finisare.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H: Fonduri fixative (pe bază de apă): 30 g/l (2010)

COLORFIS Conține max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza în locuri bine ventilate.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ mural opac pentru exterior și interior.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică fixativul mural diluabil în apă COLORFIS cod 4760001, pe bază de nanopolimeri acrilici, adecvat pentru impregnarea suporturilor murale, în cantitățile determinate de gradul de absorbiție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului €
per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.